

FICHA TÉCNICA

PA404 – FLEXITOP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PREPARADO E DA EMPRESA

PINTURAS SERRANO 2011, S.L.

Pol. Ind. El Salvador

Avda. Segunda Parcela 81

02630 La Roda (Albacete)

Telef. 967443657 tel e fax 967441351

Nome do preparado: **FLEXITOP.**

Código: PA404

Uso do preparado: Construção superfícies desportivas.

2. DEFINIÇÃO

FLEXITOP, é um produto formulado a partir de resinas em emulsão com partículas de borracha vulcanizada, que uma vez aplicado em três ou mais camadas, proporcionam a superfície de uma elasticidade muito confortável para prática de ténis ou outras atividades desportivas.

Os sistemas estofados (cushion) de solos com **FLEXITOP**, minimizam o risco de lesões causados por quedas e evitam dores musculares e articulares que possam ocorrer durante a prática desportiva.

3. ÁREAS DE APLICAÇÃO

Quadras desportivas em alcatrão ao ar livre ou em ambientes fechados.

Quadras desportivas em betão.

4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

FLEXITOP, aplica-se exclusivamente nas superfícies já acondicionadas com **TOPSEAL** ou **RESURFACER PREMIX** sobre suportes de alcatrão ou sobre **RESIEPOX em suportes de betão**, verificando antes da aplicação que a superfície esteja limpa, seca e sem restos de materiais mal aderidos.

5. APLICAÇÃO

Para aplicar **FLEXITOP**, deve preparar em obra a seguinte mistura:

100 kg de **FLEXITOP** + 18 litros de água + 18 kg de **CONCENTRADO**.

É misturado com um misturador adequado, até obter uma mistura homogênea.

Uma vez misturado com água, uma fileira de produto é vertida na superfície, passando uma draga de borracha para estender o produto uniformemente.

No caso de aplicar várias camadas é aconselhável cruzar as mãos. Assim mesmo é aconselhável raspar e varrer, possíveis imperfeições que possam ter surgido ao estender a mistura.

Depois de terminar a aplicação, os utensílios e ferramentas utilizados devem ser lavados com água.

Evitar encher ao estender, depressões de espessura superiores a 2 mm, a fim de conseguir um acabamento uniforme e evitar o aparecimento de fissuras em forma de "pele de crocodilo", ao secar o produto.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza:	Resinas em dispersão aquosa com partículas de borracha vulcanizada.
Aspecto:	Granulado.
Cor:	Preto.
Rendimento:	De 0,5 a 0,6 kg por m ² , de mistura de FLEXITOP + CONCENTRADO (Produto puro sem diluir com água)
Odor:	Baixo odor característico.
Secagem:	1 hora a 2 horas (25°C), de acordo com vento e umidade prevalecente.
Curagem:	15 dias (secagem total e máximas prestações).

7. PRECAUÇÕES

Utilizar sempre água potável limpa.

Não aplicar a temperaturas inferiores a 10°C

Não aplicar caso esteja prevista chuva iminente.

Armazenar o produto ao abrigo de eventuais geadas ou da exposição ao sol.

O armazenamento máximo recomendado é de 12 meses, a contar do seu fabrico, na sua embalagem original fechada.

Para a sua conservação, é conveniente que não se adicione água ao material que não vai ser utilizado.

8. SEGURANÇA E HIGIENE

Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

Manter fora do alcance das crianças.

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Conservar o produto em zonas secas e a uma temperatura de 5°C a 35°C.

Não deitar os resíduos no esgoto.

Cumprir a legislação sobre higiene e segurança no trabalho.

O responsável pela entrega do resíduo de embalagem ou embalagem usada, para a sua gestão ambiental correta, será o possuidor final do mesmo.

Para mais informações, veja a ficha de segurança.

9. NOTAS

Os dados aqui indicados baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais, em ensaios laboratoriais e no uso prático em circunstâncias concretas e mediante juízos objetivos. Esta ficha anula e substitui qualquer outra anterior relativa ao mesmo produto.

FABRICADO NA ESPANHA.

FABRICADO NA UE